



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 197-88-99
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	PARTNUMBER 710 Asia& USA GF-6A 5W-30
Компания	
Заказчик	000 «Эволюционные технологии»
Контактное лицо	Шарапов Игорь
Наименование клиента	000 "Эволюционные технологии"
Дополнительная информация	образец №2
Внутренний номер пробы	Образец 2
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	LIG Protec Germany LTD / SAE 5W-30
Марка масла	PARTNUMBER 710 Asia& USA GF-6A 5W-30

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Данные образца			
Номер образца			505103
Дата отбора			
Пробег			
Наработка			
Долив масла			
Оценка масла			
КИТ 5			
Индикаторы износа			
Железо	Fe	мг/кг	0
Хром	Cr	мг/кг	0
Олово	Sn	мг/кг	0
Алюминий	Al	мг/кг	0
Никель	Ni	мг/кг	0
Медь	Cu	мг/кг	0
Свинец	Pb	мг/кг	0
Молибден	Mo	мг/кг	126
Присадки			
Кальций	Ca	мг/кг	852
Магний	Mg	мг/кг	528
Цинк	Zn	мг/кг	1041
Фосфор	P	мг/кг	749
Барий	Ba	мг/кг	0
Бор	B	мг/кг	207
Загрязнение			
Кремний	Si	мг/кг	7
Калий	K	мг/кг	0
Натрий	Na	мг/кг	3
Вода		%	0
Гликоль		%	0
Топливо		%	0.0
Степень окисления		А/см	61.0
Степень нитрования		А/см	5.0
Состояние масла			
Вязкость при 100°C		мм ² /с	10.29
Вязкость при 40°C		мм ² /с	59.44
Индекс вязкости		-	162
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	6.29
Кислотное число TAN		мг КОН/г	2.35
pH-кислотность		-	7.4
Отдельные показатели			
Температура вспышки о.т.		°C	234
Вязкость динамическая CCS -30	CCS, -30°C	мПа*с	4530



Обозначение пробы: PARTNUMBER 710 Asia& USA GF-6A 5W-30

Данные образца				
Номер образца			505103	
Дата отбора				
Пробег				
Наработка				
Долив масла				
Оценка масла				
Отдельные показатели				
Вязкость динамическая MRV -35	MRV, -35°C	мПа*с	15233	
Температура застывания		°C	-53	
Испаряемость по NOACK		%	8.60	
Содержание серы	S	ppm	2786	
Зольность сульфатная		%	0.65	
Массовая доля механических примесей		%	0.004	
ИК спектр			+	
Вязкость HTHS		мПа*С	3.482	
Деструкция Bosch, 90 циклов, вязкость при 100°C				
До теста		мм²/с	10.290	
После теста		мм²/с	9.568	
Фактическое падение вязкости		мм²/с	0.722	
Падение вязкости		%	7.02	

